



認定番号 2309-001001-40

認定合格証


鉄骨用クランプ(兼用型自在)
自兼用S-2

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 9月30日

岡部株式会社 殿
(久喜工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2309-001001-4002

発行日：2023年9月30日

認定試験成績書

一般社団法人
会長



- 申請者 岡部株式会社
- 工場名 久喜工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(兼用型自在) 自兼用S-2 24個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2023年9月11日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法 供試体組 No.	直交型とした場合						平行型とした場合								
	1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
供試体 No.	1	2	3	4	5	6									
強度 [kN]	10.90		11.76		11.50		12.94		12.73		12.85		12.84		
認定基準による値	強度6.18kN以上						平均値6.86kN以上								

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

取付方法 供試体組 No.	直交型とした場合						平行型とした場合								
	7		8		9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
供試体 No.	13	14	15	16	17	18									
強度 [kN]	19.62		19.37		19.38		20.2		20.3		19.8		20.1		
認定基準による値	強度8.82kN以上			平均値9.80kN以上			強度13.3kN以上			平均値14.7kN以上					

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし