

# コーンボンド

モルタルコン用接着剤（湿潤面接着用）



品名	適用	単位質量 (kg)
コーンボンドR (白色)	主剤	1
コーンボンドH (暗緑色)	硬化剤	1

## 特長

- 2成分型エポキシ系樹脂を基材としていますので、モルタルコンと躯体が一体化されます。また、長年の風雨に対し脱落することがありません。
- 水で希釈でき作業性の良好なパテ状となります。硬化時間が早く材齢1日で0.98kN/個(100kgf/個)以上の付着力を発揮します。地中壁等のうめもどしもその日に可能です。
- コーン跡穴・コンクリート面が湿潤していても接着硬化します。
- 混合後の色がコンクリートに近いグレーです。

## ◆コーンボンドの必要量（目安）

	モルタルコンの種類						
	40	50	65	85	40D	70D	90D
1ヶ当りの必要量(g)	7	8	8	10	12	12	12
2kg(主剤+硬化剤)当りの取付数(ヶ)	230	200	200	160	130	130	130

○配合比（重量比）

主剤（R）：硬化剤（H）＝ 1：1

（水：約2%）

## 注意事項

- 密閉された場所で長時間作業する場合は換気に注意してください。
- 使用した空缶、道具類は使用後水またはお湯で洗い落してください。硬化したものは取れなくなります。
- 残った接着剤は、ふたをし直射日光を避けてください。混合前の接着剤の保存期間は約1年です。