

スタイロフォーム

押出発泡ポリスチレン断熱材

納期
確認

ノンフロン

グリーン購入法適合

4VOC基準適合

| 種類 | 品名 | 熱伝導率 (W/m・K) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) |
|------|----------|--------------|---|--------|---------|
| 1種 b | IB | 0.036 以下 | 20・25・30・35・40・50・60・75・100 | 910 | 1820 |
| 2種 b | B 2 | 0.034 以下 | 25・30・40・50 | | |
| 3種 b | スタイロエースⅡ | 0.028 以下 | 20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・75・90・100 | | |
| 3種 b | EX | 0.024 以下 | 30・45・50・55・60 | | |



ピットワーク (床スラブ型枠兼用断熱)

JIS A 9521 : 2017 「建築用断熱材」 (押出法ポリスチレンフォーム)

特 長

- スタイロフォームと特殊フィルムを一体化成形した、床、ピットスラブ専用の型枠兼用断熱パネルです。
- 従来の型枠用合板と同様に敷き込み、コンクリート打設後は撤去する必要がありませんので作業工程の短縮・省力化が図れます。

| 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) |
|----------------|--------|---------|
| 30・35・40・45・50 | 910 | 1820 |